



ExtraGrass M13

Основные характеристики волокна:

Фибриллированное текстурированное волокно

Волокно устойчиво к УФ – лучам

Материал полиэтилен
Линейная плотность волокна 7300 dTex
Ширина нити 12,5 мм
Толщина нити 63 µm
Предел прочности на разрыв 100 N
Относительное удлинение 50%
Светостойкость (синяя шкала) 7/8

Основные характеристики подложки:

Подложка двухслойная, полипропилен

 Вес общий
 215 г/м²

 Цвет
 черный

Основные характеристики покрытия:

Способ производства тафтинг Расстояние между строчками 3/16" Высота ворса 13 мм Высота покрытия 15 мм

Вес ворса $2000 \, \text{г/м}^2 \pm 10 \, \text{г/м}^2$

Основание покрытия:

- Латекс (на основе стирен-бутадиена) 1500 г/м²
 - Подложка (полиэстер, стекловолокно) 259 г/м²
 Крепление ворса > 40 N

Общий вес покрытия $3974 \text{ г/м}^2 \pm 10 \text{ г/м}^2$

Водопроницаемость покрытия 60 л/мин/м²